



## TEMTEX™ T950/Cara



| Popis                                    | <b>Dvojitě tkaná látka s texturou, karamelizováno žárem pro redukcí uvolnění prachu a pro zamezení vznícení přísad tkaniny.</b> |      |       |             |
|--|---|------|-------|-------------|
| Aplikace                                 | - Izolační matrace<br>- Ochrana proti žáru<br>- Základní tkanina pro zafóliování<br>- Náhrady za azbest                         |      |       |             |
| Approvals                                |   |      |       |             |
| Charakteristiky tkaniny Temtex T950/Cara |   |      |       | Test method |
| Hmotnost                                 | g / m <sup>2</sup>  | 945  | ± 5%  |             |
| Šířka (std)                              | mm  | 1000 | ± 15  |             |
| Tloušťka                                 | mm  | 1.50 | ± 0.1 |             |
| Délka role (std)                         | m   | 50   |       |             |
| Max. aplikační teplota                   | °C  | 500  |       |             |
| Poznámky                                 |   |      |       |             |

| Struktura tkaniny              |                    |             |           |                  |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                | Jednotky           | Data        | Tolerance | Testovací metody |
| <b>Základ tkaniny</b>          |                    | E-Glass     |           |                  |
| Hmotnost                       | g / m <sup>2</sup> | 950         | ± 5%      | DIN EN 12127     |
| Vazba                          |                    | Twill 2/2   |           |                  |
| Úprava                         | na cm              | 11.0 x 7.5  | ± 3%      | DIN 53853        |
| Útek                           | Tex                | ET6-500 tex | ± 5%      |                  |
| Osnova                         | Tex                | ET6-500 tex | ± 5%      |                  |
| Pevnost v tahu (útek x osnova) | N/cm               | 1100 x 800  |           | DIN 53857        |
| <b>Nátěr / Povrch</b>          |                    | Caramelized |           |                  |
| Hmotnost                       | g / m <sup>2</sup> | -           |           |                  |
| 1 nebo 2 strany                |                    |             |           |                  |