



TEMTEX™ 200/Alfol



Description	Tissu "Marine" avec une feuille aluminium de protection hautement réfléchive et résistante au feu sur un côté.			
Utilisations	- matelas d'isolation		- Protection soudure/étincelle	
	- vêtements de protection		- Etc.	
Agréments				
Caractéristiques du Temtex 200/Alfol				
	Unité	Données	Tolérance	Méthode de test
Poids total	g / m ²	250	± 5%	
Largeur (std)	mm	1270	± 10	DIN 53851
Epaisseur	mm	0.25	± 0.02	
Long. de rouleau (std)	m	50		
Température max de pose	°C	Radiation: 1000 Contact: 180		
Remarque				

Structure du tissu				
	Unité	Données	Tolérance	Méthode de test
Tissu brut		Verre-E		
Masse surfacique	g / m ²	200	± 5%	DIN 53854
Armature		Toile 1/1		
Nombre de fils	par cm	17.0 x 12.5	± 3%	DIN 53853
Chaîne	Tex	EC6-34 S x 2	± 5%	DIN 60850 T.2
Trame	Tex	EC9-68 S	± 5%	DIN 60850 T.2
Force de rupture à la traction (Chaîne x Trame)	N/cm	480 x 360		DIN 53857
Revêtement / Traitement		Feuille d'aluminium (9µ)	± 5%	
Poids	g / m ²	50		
1 ou 2 Côtés		1		

Les données de force de rupture se réfèrent au tissu brut de tissage. Stabilité, épaisseur et masse surfacique variant selon le type de traitement. Les valeurs données sont approximatives et non garanties.

TFR0114