



**32-20/21/22**

## FOSTER PROTEKTOR SEALANT

**Kleur**

32-20 Geel  
32-21 Blauw  
32-22 Transparant

**Basis**

Acryl Copolymeer (waterbasis)

**Soortelijk gewicht**

1.02kg./ltr.

**Vaststofgehalte**

11% (volume)

**Wijze van aanbrengen**

Airless spuitapparatuur

**Verbruik**

Zie verwerkingsadvies

**Droogtijd**

Volledig na 16 tot 24 uur afhankelijk van temperatuur en relatieve vochtigheid

**Temperatuurgrenzen**

-29°C tot 121°C

**Vlamspreidingsindex (droog) (ASTM E84)**

Vlamverspreiding: 5

Rookgetal: 0

**Foster Protektor Sealant** is speciaal ontwikkeld voor Het inkapselen van asbesthoudende materialen (ACM) Zoals gespoten asbestisolatie, bouw en installatie elementen van asbestcement.

**Foster Protektor Sealant** dringt diep door in de asbesthoudende materialen en bindt na droging de asbestvezels.

**Foster Protektor Sealant** vormt een stevig en stootvast oppervlak. In systemen waar men te maken heeft met risico's van extra mechanische beschadiging en/of hogere luchtsnelheden is afwerking met **Foster Bridging Mastic 32-80** vereist.



### **Verwerkingsadvies Foster 32-20/21/22**

Altijd de plaatselijke wetgeving volgen voor het werken aan asbesthoudende materialen.

#### **Vorbereiding**

Goed schudden/roeren voor gebruik. Dek de omgeving goed af met folie. Het is wenselijk **Foster Protektor Sealant** in twee kleuren aan te brengen.

#### **Verdunning**

**NIET** verdunnen

#### **Apparatuur**

Airless spuitapparatuur

Alvorens **Protektor Sealant** aan te brengen dient men de hechting op de ondergrond proefondervindelijk vast te stellen.

#### **Wijze van aanbrengen op spuitasbest:**

Breng **Foster Protektor Sealant**<sup>®</sup> in voldoende lagen aan tot het volledig ingetrokken is. Het is wenselijk om in twee kleuren te werken.

**1<sup>e</sup> laag:** Breng **Foster Protektor Sealant 32-20** (geel) aan door 3 keer op te spuiten. Geef **Foster Protektor Sealant** de tijd (minimaal 8 uur, maximaal 24 uur) om volledig door te dringen.

**2<sup>e</sup> laag:** Breng **Foster Protektor Sealant 32-21** (blauw) aan door 3 keer op te spuiten. Laat deze laag minimaal 24 uur drogen voordat er **Foster Bridging Mastic 32-80** aangebracht wordt. Gemiddeld gebruik circa 1 ltr./m<sup>2</sup> per cm. Isolatie dikte.

#### **Wijze van aanbrengen op asbestcementplaten/kanalen:**

**1<sup>e</sup> laag:** Breng **Foster Protektor Sealant 32-20** (geel) aan tot het oppervlak nat glanzend is. Geef **Foster Protektor Sealant** de tijd (minimaal 8, -en maximaal 24 uur) om volledig in te dringen.

**2<sup>e</sup> laag:** Breng **Foster Protektor Sealant 32-21** (blauw) aan tot het oppervlak nat glanzend is. Neem minimaal 24 uur droogtijd, voordat **Foster Bridging Mastic 32-80** aangebracht wordt.

#### **Gemiddeld gebruik**

Circa 0.1 – 0.2 ltr./m<sup>2</sup>

#### **Reiniging**

Nat met water, of zeepoplossing

Vorstvrij opslaan, en niet verwerken bij temperaturen lager dan 5°C of hoger dan 38°C. Niet geschikt voor applicaties op beloopbare constructies.

#### **Uitsluitend voor industrieel gebruik.**

Dit kenmerkenblad is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hierin veranderingen voordoen, c.q. hebben voorgedaan. Testen zijn gebaseerd op vermelde interne test standaarden en de resultaten zijn indicatief. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades; met dien verstande dat wij materiaal, waarvan binnen de aangegeven houdbaarheidstermijn\* bewezen wordt dat het defect is, gratis "af magazijn" zullen herleveren.

\* Indien niet van toepassing, binnen 6 maanden na levering.