



TEMTEX™ 600/Fix



| | | | |
|---------------------------------|---|------|---------------------|
| Omschrijving | Een licht "Wafeltjes" glasdoek, behandeld met een onontvlambare impregnering op basis van kiezelzuur teneinde de verwerkbaarheid en snijvastheid te verbeteren. | | |
| Toepassingen | <ul style="list-style-type: none"> - Isolatie(matrassen) - Brandwerende bescherming - Hitte-/lasbescherming - Afdekken van vezelachtige isolatie etc. | | |
| Goedkeuringen | | | |
| Kenmerken Temtex 600/Fix | | | |
| | | | Test methode |
| Totaal gewicht | g / m ² | 620 | ± 5% |
| Breedte | mm | 1000 | ± 10 |
| Dikte | mm | 0.65 | ± 0.05 |
| Rollengte | m | 50 | |
| Max. toepassings temperatuur | °C | 500 | |
| Opmerkingen | | | |

| Technische gegevens | | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------|
| | Einheid | Gegevens | Tolerantie | Test methode |
| Basisweefsel | | E-Glass | | |
| Gewicht | g / m ² | 600 | ± 5% | DIN 53854 |
| Weeftype | | Check | | |
| Draden | per cm | 14.0 x 14.0 | ± 3% | DIN 53853 |
| Ketting | Tex | EC9-68 S x 3 | ± 5% | DIN 60850 T.2 |
| Inslag | Tex | EC9-68 S x 3 | ± 5% | DIN 60850 T.2 |
| Treksterkte Ketting x inslag | N/cm | 1000 x 1000 | ± 10% | DIN 53857 |
| Coating / Afwerking | - | Fix (weefselbinding) | | |
| Gewicht | g / m ² | 20 | ± 5% | |
| 1 of 2 zijdig | | Geïmpregneerd | | |

Tenzij anders aangegeven hebben bovengenoemde gegevens betrekking op het onbehandeld doek, voor temperatuurbelasting.

Fosforzuur, fluorwaterstof en hete stoom kunnen een nadelige invloed hebben op het glasweefsel.