



## FOSTER 60-90/91

### BARVA

60-90 bílá, 60-91-šedá

### HMOTNOST 1 U.S. GALONU (ASTM D1475)

8,5 to 10,4 liber (1,2 až 1,25 kg)

### TYP

Jednosložkový materiál s obsahem rozpouštědla

### PRŮMĚRNÁ PRCHAVOST

(ASTM D 1644)

42% z objemu (60% hmotnosti)

### KONZISTENCE PŘI POUŽITÍ

Bezvzduchové rozprašovaadlo

### ZÁPACH

Za mokra mírný, za sucha žádný

### PRŮMĚRNÉ KRYCÍ ROZSAHY (FSTM 72)

Vlhké povrchy zobrazeny dole jsou pro hladký neporézní povrch. Porézní nebo hrubý povrch vyžaduje více materiálu k dosažení stanovené tloušťky za sucha.

**Suchý povrch:** 0,034 inch (0,9 mm)

**Ekvivalentní vlhký povrch:** 0,080 inch (2 mm).

(2-2,4 l/m<sup>2</sup>)

### Čas schnutí při 23°C 50%RH (ASTM D 1640)

Suché při dotyku: 3 hodiny

Suché: 48 hodin

### MEZE PROVOZNÍ TEPLoty (FSTM 70)

Teplota natíraného povrchu (- 46°C až 104°C)

### PROPUSTNOST PRO PÁRU

**ASTM E 96, METHOD E, 0,025 PERMS**

(0,016 metric perms na 1,3 mm)

ASTM F-1249, 0,03 perms

0,76 g/m<sup>2</sup> /24 hodin při 38°C, 90% rel.vlhkosti a

tloušťce suchého filmu 0,76 mm

### HOŘLAVOST ZA MOKRA (ASTM D 3278)

Zápalný bod 110°F (43°C)

### CHARAKTERISTIKA POVRCHOVÉHO

#### HOŘENÍ (ASTM E 84)

Šíření plamene: 10

Vývin kouře: 15

Testováno na povrchu s nátěrem (0,61 m<sup>2</sup>/l).

Použito na 6,4 mm cementovou desku..

## FOSTER MONOLAR® Tmel

**FOSTER MONOLAR® Tmel** je silný, flexibilní a těžko zápalný ohnivzdorný elastomerický povrch pro ochranu venkovních termálních izolací. Obsahuje CSPE (DuPont Hypalon)\*. Je excelentní parozábranou při použití za nízkých teplot.

**FOSTER MONOLAR® Tmel** je vynikající bariérou proti povětrnostním a chemickým vlivům

**FOSTER MONOLAR® Tmel** se nanáší velice snadno špachtlí bez dalších podpůrných prostředků.

**FOSTER MONOLAR® Tmel** neobsahuje azbest, olovo, rtuť nebo směsi rtuti.

### OMEZENÍ:

Neuskładňovat nebo nepoužívat pod 40 °F (4°C) nebo nad 100 °F (38°C).

Plastické materiály vždy, když používáte ředidla testujte.

Horizontální venkovní povrchy vždy kompletně vysušte.

Vysvahování okolo 2cm/m je doporučováno.

Ujistěte se, že produkt je úplně suchý a plocha zbavená rozpouštědel.

\*Obchodní známka E.I. DuPont Company