



## Kiilto Masa



### Agréé Marine, Polymère mono composant

- **Spécialement conçu pour la Marine**
- **Joint élastique**
- **Excellente adhérence**



## Kiilto Masa

Kiilto Masa est un joint élastique mono composant. Il peut être utilisé comme colle élastique, joint et scellement pour toute application industrielle.

Kiilto Masa peut être considéré comme résistant à la flamme pour les traversées de cloison, les murs et plafonds selon IMO FTPC Part 5 (IMO Résolution MSC.61 (67) Part 5), et comme résistant à l'eau de mer, ce qui fait de lui le choix le meilleur pour les applications marines et offshore.

## Données techniques

Composition	MS Polymère
Etat	Pâte
Couleur	Blanc cassé, noir ou gris
Polymérisation	Polymérisation par humidité
Temps de formation de peau	environ 15 mn (23°C, 50% HR)
Rétreint	-2 %
Densité	1.55 kg/dm <sup>3</sup>
Température d'application	+1°C à +40°C
Résistance de température	-40°C à +90°C
Résistance de traction (DIN 53504)	> 2.2 N/mm <sup>2</sup>
Elongation à la rupture (DIN 53504)	> 350 %
Résistance au pelage sur aluminium	2.2 N/mm <sup>2</sup>
Dureté shore A	40± 5
Distorsion maximum autorisée	± 10%
Polymérisation	Environ 3 mm après 1 jour Environ 10 mm après 7 jours (23°C, 50% HR)
Stockage	Dans un endroit sec et tempéré (+10°C à +25°C) En emballage fermé pendant 12 mois

## Application & Stockage

Consommation 5 x 5 mm de joint environ - 12ml/cartouche

Conditions d'application:  
La vulcanisation complète dépend des conditions d'utilisation telles que la température ambiante, l'humidité relative, le matériau et la sécheresse des surfaces, et la quantité de produit appliquée.

Conditionnement	Cartouche plastique de 290 ml
Stockage	Dans un endroit sec et tempéré (+10°C à +25°C) En emballage fermé pendant 12 mois

Les taches fraîches peuvent être ôtées avec du xylène ou de l'acétone. Si le produit est polymérisé, retirer le mécaniquement.