




## TEMTEX<sup>™</sup> 220/Sil/V



Structure du tissu				
	Unité	Données	Tolérance	Méthode de test
Tissu brut		Silice (94% min.)		
Masse surfacique	g/m²	220	± 5%	DIN 12127
Armature		Atlas 1/11		
Nombre de fils	per cm	19.0 x 12.0	± 3%	DIN 53853
Chaine	Tex	26 x 3	± 5%	
Trame	Tex	26 x 3	± 5%	
Force de rupture à la traction (Chaîne x Trame)	N/cm	200 x 150		
Revêtement / Traitement		Vermiculite		
Poids	g/m²			
1 ou 2 Côtés				

Les données de force de rupture se réfèrent au tissu brut de tissage. Stabilité, épaisseur et masse surfacique variant selon le type de traitement. Les valeurs données sont approximatives et non garanties.

Website: www.temati.com

**TEMATI** Tel: +31 (0)251 – 229 172